



**Walcówka
miedziana**

Walcówka miedziana

Producent	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Cedynia
Produkt	Walcówka Cu-ETP-8-CL
Norma	PN-EN 1977, ASTM-B 49, DIN-1708
Materiał wsadowy	Katody gatunek: Cu-CATH-1; marki: HML, HMG-B, HMG-S
Zanieczyszczenia	Maks. 25 ppm O ₂ = 150–190 ppm (maks. 400 ppm)
Własności fizyczne	Przewodność w 20°C: min. 58,8 MS/m (101,4% IACS) Wydłużenie spirali (EN 12893): 450 ± 10 mm Wydłużenie (200 mm): 44% ± 2% Wytrzymałość na zerwanie (200 mm): 225 MPa ± 5 MPa
Pakowanie	Walcówka jest dostarczana w kręgach o wadze ok. 4,7 mt, w jednym odcinku, na paletach drewnianych, umocowana taśmami PET. Każdy krąg jest zabezpieczony folią stretch w celu ochrony przed wpływem warunków zewnętrznych. Wymiary palety: 1750 x 1750 x 150 mm Wewnętrzna średnica kręgu: 1130 mm Zewnętrzna średnica kręgu: 1800 mm

- KGHM Polska Miedź S.A. Oddział HM Cedynia produkuje walcówkę miedzianą o średnicy $8 \pm 0,4$ mm metodą ciągłego topienia, odlewania i walcowania.
- Powierzchnia walcówki jest czyszczona metodą alkoholową i pokrywana warstwą syntetycznego wosku, który zabezpiecza jej powierzchnię przed utlenianiem w czasie transportu i przechowywania.
- Walcówka posiada drobnoziarnistą strukturę, w której tlen jest rozmieszczony równomiernie. Zawartość tlenu jest na tyle niska, by zapewnić dobrą ciągliwość i niską temperaturę rekrytalizacji.
- KGHM Polska Miedź S.A. Oddział HM Cedynia posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004 w zakresie produkowanych wyrobów.



KGHM Polska Miedź S.A.

Departament Półproduktów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin

tel. +48 76 74 78 882, 886, 830, 869, 857, 844, 867, 802, 885

fax +48 76 74 78 809, 506, 822

www.kghm.com